

SIS - Standardiseringskommissionen i Sverige

SVENSK STANDARD SS 22 44 27

Standarden utarbetad av

Första giltighetsdag 1986 - 01 - 01 Utgāva

5 da 1 (3)

BST, BYGGSTANDARDISERINGEN

SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA OCH INTERNATIONELLA STANDARDPUBLIKATIONER ©

Byggnadsglas – Säkerhetsrutor – Provning av motstånd mot hård stöt

Building glass - Safety glazing - Hard body impact testing

0 Orientering

Denna standard överensstämmer med den norska standarden NS 3214 och överensstämmer med sakinnehållet i den tyska standarden DIN 52 290 del 4. Klassindelning anges i SS 22 44 25, Byggnadsglas — Säkerhetsrutor — Klassindelning.

Omfattning och tillämpning

Standarden fastlägger en metod för bestämning av säkerhetsrutors motstånd mot inbrottsförsök med hårda verktyg.

Metoden förutsätter att rutan är plan och att den är uppbyggd på samma sätt över hela ytan.

2 Referens

ISO 48, Vulcanized rubbers. Determination of hardness (hardness between 30 and 85 IRHD)

- 3 Utrustning
- 3.1 Stålkula

Stålkula med diametern 100 ± 0.2 mm och med massan 4 110 g. Den skall vara av polerat kullagerstål med hårdheten 60 till 66 HRC (Rockwell C).

3.2 Stativ för kula


Stativ som kan hålla kulan vid rätta fallhöjder och släppa den utan att tillföra den någon extra energi.

3.3 Hållare för provföremålet

Hållaren skall bestå av en stålram och en uppsamlingslåda för kula och splitter. Se figur. Provföremålet skall monteras så att det ligger horisontalt och injusterat så att det blir planparallellt med ramen.

Ramen skall förses med gummilister 30 mm \times 4 mm som klämmer fast provföremålet från över- och undersidan. Listens hårdhet skall vara 50 \pm 10 IRHD enligt ISO 48 vid temperaturen 23 \pm 2 °C. Trycket mellan listen och provföremålet skall vara 140 \pm 10 kPa. Provföremålet får vid provningen inte ha någon beröring med själva ramen.

Hållaren skall vara styv och fästas stadigt mot stabilt underlag. Kulan skall inte ta skada eller studsa upp då den träffar botten i uppsamlingslådan.



Figur

4 Provföremål

Provföremålet skall ha formatet 1 100 \pm 5 mm \times 900 \pm 5 mm. Angreppssidan skall vara markerad på provföremålet. Provföremålet skall ha strukna kanter (svag avfasning).

Tre provföremål av varje ruttyp skall provas vid varje fallhöjd.

Provföremålen skall konditioneras minst 12 timmar vid temperaturen 23 \pm 2 $^{\circ}$ C före provningen. Under konditioneringen skall de stå lodrätt och fritt från varandra.

5 Provning

Provningen görs vid temperaturen 23 ± 2 °C.

Provningen placeras i hållaren och kläms fast.

Kulan placeras vid avsedd fallhöjd som skall vara 3 500 \pm 10 mm, 6 500 \pm 10 mm eller 9 500 \pm 10 mm. Fallhöjden är avståndet från kulans underkant till provföremålets översida.

Kulan släpps tre gånger från samma fallhöjd på varje provföremål. Stötpunkterna skall bilda en liksidig triangel med sidlängden 130 ± 20 mm med mittpunkt i provföremålets mittpunkt. Om kulan inte faller igenom provföremålet med en gång skall den ligga 5 sekunder innan den avlägsnas. Lösa skärvor avlägsnas före varje stöt.

Om kulan har trängt igenom provföremålet vid någon av de tre stötarna kontrolleras om någon av provföremålets kanter har förskjutits mer än 5 mm i hållaren. Om så har skett skall provningen göras om med ett nytt provföremål.

För varje provföremål noteras om kulan fallit igenom eller inte.

Provning av motstånd mot hård stöt

Utgåva 1

Sida 3

6 Rapport

Provningsrapporten skall innehålla minst följande uppgifter:

- Beskrivning av provningsanordning
- Beskrivning av provningsmetoden (referens till denna standard)
- Beskrivning av provföremålets infästning i provningsanordningen.
- Kortfattad beskrivning av rutan innehållande minst följande uppgifter

tillverkare

ruttyp

material

format - längd, bredd och tjocklek

- Storleken på stötenergin och fallhöjden på kulan
- Beskrivning av uppkomna skador omfattning och placering
- Resultat av provning för varje provföremål.